

FACBSA

Fábrica Argentina de
Conductores Bimetálicos S.A.

CONDUCTORES BIMETÁLICOS

ALAMBRE DE ALUMINIO-COBRE

Porcentaje de cobre en volumen	15 %
Porcentaje de cobre en peso	37%
Comparación por unidad de distancia	2,45 : 1 (cobre)
Densidad	3,63 gr/cm ³
Máxima resistencia	0,0268 ohms.mm ² /mt.
Mínima conductividad	65 % IACS